



Краска силиконовая фасадная ТЕХНИКОЛЬ 901

ТУ 2316-002-72746455-16

Краска силиконовая фасадная



Описание продукции:

Краска силиконовая фасадная, производимая на основе эмульсии силиконовой смолы и комбинации акриловых вяжущих полимеров

Область применения:

Предназначена для окраски наружных стен зданий в системе штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи. Подходит для применения на таких основаниях, как: все традиционные минеральные штукатурки, старые и новые тонкослойные минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, бетоны, гипсокартонные плиты, прочные слои минеральных и дисперсионных красок

Применение:

Краска наносится на несущие, чистые, сухие, ровные основания, очищенные от пыли и жирных пятен, плесени и грибков. Покрытые плесенью или водорослями поверхности рекомендуется очистить с помощью противогрибкового средства. Перед использованием проверить соответствие цвета заказанному. Находящуюся в емкости краску тщательно перемешать.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Расход	кг/м ²	не менее	0,15-0,25	-
Смываемость пленки	мкм	-	27 (3 класс покрытия)	ГОСТ Р 52020-2003
Время высыхания покрытия	-	-	около 12 часов	ГОСТ 19007-73
Рекомендуемая толщина одного слоя	мкм	-	не более 200	-
Рабочая температура	°С	-	от + 5°С до + 25°С	-

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.».

Хранение:

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 25°С.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ТУ 2316-002-72746455-16.